



Fibergitter

KJEMISK RESISTENS



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

Flexi Riste - Fibergitter - Kjemisk Resistens

	Isophtal resin % konsentrasjon	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % konsentrasjon	Vinylester resin temperatur °C
Aceton	A/I	A/I	100 %	25°
Aluminiumsalt	Alle	70°	Alle	90°
Ammoniumbikarbonat	15 %	50°	Alle	50°
Ammoniumcarbonat	A/I	A/I	Alle	65°
Ammoniumhydroxid	28 %	A/I	28 %	38°
Ammoniumklorid	Alle	70°	Alle	85°
Ammoniumnitrat	Alle	70°	Alle	85°
Benzoin	A/I	A/I	100 %	60°
Benzosyre	Alle	65°	Alle	90°
Blåsyre/Cyanbrinte	Alle	65°	Alle	85°
Blyacetat	Alle	75°	Alle	90°
Blyklorid	Alle	60°	Alle	90°
Blynitrat	Alle	65°	Alle	90°
Brintoverilte	10 %	25°	30 %	50°
Kalsiumhydroksid	25 %	65°	35 %	85°
Kalsiumhypokloritt	Alle	65°	Alle	85°
Kalsiumnitrat	Alle	85°	Alle	90°
Kalsiumsalt	Alle	65°	Alle	90°
Karbamid/Urea/Karbonyldiamid	Alle	50°	Alle	60°
Sitronsyre	Alle	65°	Alle	85°
Destillert vann	100 %	75°	100 %	90°
Eddik	100 %	75°	100 %	90°
Eddiksyre	50 %	50°	50 %	85°
Etylacetat/Etyleter	A/I	A/I	A/I	A/I
Etylalkohol/Etanol	50 %	25°	50 %	30°
Fosforsyre	100 %	50°	100 %	90°



Flexi Riste - Fibergitter - Kjemisk Resistens

	Isophtal resin % konsentrasjon	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % konsentrasjon	Vinylester resin temperatur °C
Glyserin	100 %	65°	100 %	90°
Heptan	100 %	40°	100 %	50°
Hypoklorsyre	20 %	30°	20 %	65°
Hydrobromsyre	50 %	50°	50 %	50°
Jern (III) klorid	Alle	65°	Alle	85°
Jernsalt	100 %	65°	100 %	85°
Klordioksid	A/I	A/I	Alle	60°
Klorholdig vann	Alle	25°	Alle	50°
Kobbercyanid	Alle	50°	Alle	85°
Kobbersalt	Alle	65°	Alle	85°
Kromsyre	10 %	60°	10 %	85°
arbondioksid/Karbonsyre	Alle	50°	Alle	85°
Kvikksølvklorid	100 %	65°	100 %	85°
Magnesiumsulfat/Magnesium salt	Alle	65°	Alle	85°
Maleinsyre	100 %	65°	100 %	85°
Melkesyre/Hydroksypropansyre	Alle	75°	Alle	90°
Natriumhypokloritt	A/I	A/I	10 %	65°
Natriumsalt	Alle	25°	Alle	40°
Nikkelsalt	Alle	75°	Alle	90°
Perklorsyre	A/I	A/I	30 %	30°
Pottaske	Alle	65°	Alle	85°
Salpetersyre	20 %	25°	20 %	40°
Saltsyre	37 %	25°	37 %	35°
Saltvann	Alle	75°	Alle	90°
Sølvnitrat	100 %	65°	100 %	85°
Fenyetyl	A/I	A/I	A/I	A/I



Flexi Riste - Fibergitter - Kjemisk Resistens

	Isophtal resin % konsentrasjon	Isophtal resin temperatur °C	Vinylester resin % konsentrasjon	Vinylester resin temperatur °C
Svovelsyre*	50 %	A/I	50 %	85°
Svovelsyre*	25 %	25°	25 %	90°
Karbontetraklorid	100 %	25°	100 %	60°
Tinclorid	Alle	70°	Alle	90°
Trinatriumfosfat	A/I	A/I	Alle	65°
Vinsyre	Alle	75°	Alle	90°
Sinksalt	100 %	65°	100 %	85°

Alle = gjelder for alle konsentrasjoner
A/I = anbefales ikke

* ulike toleranser ved ulike temperaturer

Viktig informasjon:

De rådene vi gir, både skriftlige og muntlige, er korrekte så langt vi vet.

Test alltid kjemien på det minst synlige stedet på produktene våre for å sikre at de er egnet for den tiltenkte bruken. Dette ansvaret ligger hos brukeren, ettersom verdiene ovenfor kun er veiledende.

